## 素材腐食抑制を強化したパラジウムメッキ用剥離剤! パラジウムストリッパー3000


パラジウムストリッパー3000


<u>素材や下地を侵しにくいので、剥離後の再メッキで密着性良好</u> 純パラジウムやパラジウム合金も剥離可能

## パラジウムーニッケルめっき皮膜剥離試験

真ちゅう+Ni 4 µm+PdNi 0.7 µm品を使用

## ①表面状態(処理前後の電顕写真、倍率3000倍)






Pdストリッパ―3000 (45°C10分)

下地Niが侵され素材まで腐食

Ni表面がきれいに露出

## ②処理時間と剥離膜厚の関係







下地を気にせず 安心してご使用いただけます

■ 剥離が速いタイプ、パラジウムストリッパー2もございます!

ご興味を頂けたお客様は下記連絡先:担当営業までご連絡下さい。無償サンプル提供や、テストのご依頼など、対応致します。