

抗菌コーティング剤 TOP NOBAC Pro

■ 抗菌コーティング剤 TOP NOBAC Pro

- ★ アルミ陽極酸化、Mg表面、プラメッキ品に施工可能です。
- ★ ディッピング、スプレー後、乾燥炉にて硬化させ成膜致します。
- ★ 無色且つ透明性に優れ、下地の金属感を維持致します。
- ★ 薄膜（5～10 μm）で耐食性、耐光性が良好です。




抗菌力試験結果

(奥野製薬工業社にて実施)

抗菌試験結果(社内試験)

菌種	TOP NOBAC Pro FSG		施工なし	
	大腸菌	黄色ブドウ球菌	大腸菌	黄色ブドウ球菌
ソーダライムガラス	≧4.0	≧4.0	0.0～1.0	1.0～2.0
アルミ A1050材	≧4.0	≧4.0	1.0～2.0	1.0～2.0
クロムめっき(6価) ABS樹脂 / Cu / Ni / Crめっき	≧4.0	≧4.0	0.0～1.0	0.0～1.0



TOP NOBAC Pro FSGは、基板の種類を問わず高い抗菌効果を付与可能